

CERTIFICADO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA DE CONCRETO - NBR 5739:2007

Cliente	Dom Bosco Ind. Com. Cim. Ltda		End.	Rua João Bissoto Filho, 1295 Valinhos/SP				Identificação do Cliente		145B				
Cimento Analisado	CPV ARI PLUS PL		Peça Concretada	LAJE TRELIÇA				Registro LafargeHolcim		2,00				
Ar Incorporado Estimado (%)	2,0		Volume Total em Litros do Traço	152,26			Umidade Agregado Miúdo (%)	2,6	Identificação do Traço	Fck 20 Mpa				
Materiais	Massa Específica (kg/m³)	Traço	Data Moldagem	Relação A/C	Teor de Argamassa (%)	Abatimento (mm)	Nº CPs	Área Carga CPs (mm²)	Idade Rompimento	Data Rompimento	Carga (N)	Fcj (MPa)	Fcj Médio (MPa)	
CPV ARI PLUS PL	3,10		22/08/2017	0,87	56,6	220	1	7854	1	23/08/2017	61607	7,8	7,4	
							2		1	23/08/2017	53955	6,9		
AREIA	2,63						3		7	29/08/2017	161375	20,5	20,6	
							4		7	29/08/2017	162699	20,7		
PEDRISCO	2,61						5		28	19/09/2017	220578	28,1	27,1	
							6		28	19/09/2017	205274	26,1		
Rede	1,00						7							
							8							

OBS: (1) A dosagem foi fornecida pelo cliente.
(2) As especificações dos materiais foram fornecidas pelo cliente.

Observações ou detalhes adicionais do ensaio/teste:

OS TRAÇOS UTILIZADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

Laboratorista : FERNANDO VICENTE **Eng. Responsável:** CARLOS MELO **Data:** 19/09/17

Endereço: CTEC - RUA VER. JOSÉ NANJI, 581 SANTO ANDRÉ SP **Telefone:** (011) 5180 8648

A LafargeHolcim é responsável apenas pelos produtos de sua fabricação, sendo a assessoria técnica um serviço diferenciado e gratuito de apoio aos seus clientes. O cliente deverá ter ou contratar seu próprio serviço de acompanhamento tecnológico para a garantia da qualidade de seus respectivos produtos.